

Boletín del Producto

Concept® 250

Wall-Frog™ Tela Auto Adherible

El Concept® 250 es una tela de poliéster blanco mate de 4.0 mil (100 micras) con un adhesivo acrílico removible sensible a la presión soportado por un liner estable plano de 90 libras. La combinación de la tela y el adhesivo permite la remoción de este producto de las superficies normales de pared. El liner de liberación a 90 libras proporciona una excelente estabilidad para procesarla usando tintas estándar con solventes, eco-solventes, tintas digitales de látex y curables con UV, comúnmente usadas en los sistemas para impresión de gran formato.

Aplicaciones

El Concept® 250 está diseñado para la aplicación temporal de calcomanías y gráficos en la mayoría de los tipos de paredes interiores pintadas. Esto incluye la mayoría de los acabados lisos, semi-brillantes y brillantes de pintura. Las calcomanías también pueden aplicarse a los revestimientos de paredes selladas. La superficie debe estar lisa y limpia antes de la aplicación. Consulte con una fabricante de la pintura para tiempos correctos de curar la tinta antes de aplicar Concept® 250 a las superficies acaban de pintar.

Grosor

Tela	4.0 mil (100 mic)
Adhesivo	33.5 G/m ²
Liner	6.7 mil (167.5 mic)
(Variación del grosor +/- 10%)	

Dimensión Estabilidad

Buena

Rangos de Temperatura

Temperatura mínima de aplicación	+40°F (4.4°C)
Rango de temperatura de servicio	-40°F a +200 F (-40°C a 93.3°C)

Remoción

Removible hasta 6 meses en condiciones normales de exposición y aplicación en interiores. La remoción de la tela para pared debe hacerse en un ángulo de 180° mientras se jala lentamente contra si misma.

Adhesión

A los paneles estándar de prueba 4 a 12 onzas/pulgada
Probada de acuerdo al Método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Los valores individuales pueden variar. La adherencia a las superficies de las paredes puede variar. Probar a fondo antes de la producción.

Estabilidad de Almacenamiento

6 meses de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

Código del Producto

250-54 (54" X 100') (rollo de 1.37 X 30.48 mts)

Recomendaciones

Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación. No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara en una falla del producto.



**Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.**

309 S. Union • P.O. Box 158 • Sparta, Michigan 49345 • (616) 887-7387 • (800)253-3664 • FAX (616)887-0537
Pagina web: www.generalformulations.com • correo electronico: gfiinfo@generalformulations.com

Creemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos puedan ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son aptos para el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre los términos y condiciones de venta.