

FICHA TÉCNICA

GF 231 AUTOMARK™

LAMINADO BRILLANTE PARA ROTULACION DE VEHICULOS 2.4 MIL (60 MICRAS) ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

El GF 231 es un laminado premium transparente brillante calandrado de 2.4 mil (60 micras) con un adhesivo acrílico transparente permanente sobre un liner kraft de 53# (libras)/80 gsm recubierto con PE. Este laminado ofrece protección contra la radiación ultravioleta, la humedad y otras exposiciones ambientales. Se puede laminar mediante un proceso de laminación en frío sin la adición de calor y está diseñado para combinarse con el vinilo GF 230 AutoMark™ para aplicaciones de rotulación de vehículos. El GF 231 AutoMark™ laminado Premium brillante calandrado de 2.4 mil está diseñado específicamente para su uso en la mayoría de las aplicaciones de rotulación y de calcomanías para vehículos.

| NOMBRE DEL PRODUCTO | 231 |
|--|--------------------------------------|
| PELICULA | |
| Tipo de película | Vinilo Polimérico Transparente |
| Grosor de la película (mils/μm) | 2.4 / 61 (+/- 10%) |
| Peso de la película (gsm) | 75 |
| Brillo (60 °) | ≥70 |
| Opacidad (%) | N/A |
| Resistencia a la tracción (libra/pulgada) | MD ≥ 4000 / CD ≥ 3500 |
| Alargamiento (%) | MD ≥ 225 / CD ≥ 300 |
| Estabilidad dimensional (FTM 14) | MD ≤ 0.50 mm / CD ≤ 0.20 mm |
| ADHESIVO | |
| Tipo de adhesivo | Acrílico Solvente |
| Grosor del adhesivo (mils/μm) | 0.8-1.0 / 20-25 |
| Color del adhesivo | Transparente |
| Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min. | 2.5 / 11 |
| Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs. | 3.8 / 17 |
| LINER | |
| Peso del Liner (#/gsm) | 53 / 86 |
| Tipo de Liner | Liner blanco sellado con polietileno |
| Grosor del Liner (mils/μm) | 3.5 / 89 |
| Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2") | 15-30 |
| GUIA DE DESEMPEÑO | |
| Temperatura de aplicación | ≥ +40° F (4.4° C) |
| Temperatura de servicio | -40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C) |
| Vida útil en el anaquel | 1 año |
| Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa | 70° F (21° C) / 50% |
| Durabilidad exterior | 7 años |

FICHA TÉCNICA

GF 231 - LAMINADO BRILLANTE PARA ROTULACION DE VEHICULOS 2.4 MIL (60 MICRAS) ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

| RESUMEN DEL PRODUCTO | APLICACIONES | TIPO DE TINTA |
|---|--|--|
| APLICACIÓN <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input checked="" type="radio"/> LAMINADO <input type="radio"/> MONTAJE <input checked="" type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> THERMAL DIE <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input type="radio"/> PARED <input checked="" type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input type="radio"/> VENTANA <input type="radio"/> PISO <input type="radio"/> TRANSLUCIDO <input checked="" type="radio"/> FLOTILLAS <input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL <input type="radio"/> INTERIOR <input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (LARGO PLAZO) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SOLVENTE <input type="radio"/> ECO-SOLVENT <input type="radio"/> LATEX <input type="radio"/> CURABLE CON UV <input type="radio"/> SERIGRAFIA <input type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL) |
| SUSTRATOS / SUPERFICIES <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> METAL PINTADO POR OEM (FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL) <input checked="" type="radio"/> ALUMINIO PINTADO <input checked="" type="radio"/> ACERO INOXIDABLE | | |

PREGUNTAS FRECUENTES

| | |
|---|--|
| ¿Cuáles son las aplicaciones previstas para el GF 231? | Este laminado es el más adecuado para gráficos en exteriores, a largo plazo. El laminado GF 231 AutoMark™ para rotulación de vehículos fue creado para combinarse con el vinilo para rotulación GF 230 AutoMark™ para crear gráficos duraderos para exteriores en aplicaciones de rotulación y calcomanías para vehículos. |
| ¿Puedo utilizar el laminado GF 231 AutoMark™ con otros vinilos de impresión? | El GF 231 funcionará bien con la mayoría de las bases de vinilo, sin embargo, para un desempeño óptimo, querrá combinar productos similares. |
| ¿Puedo usar un laminado que no sea el GF 231 AutoMark™ con el vinilo GF 230 AutoMark™ para rotulación de vehículos? | Aunque otros laminados pueden funcionar, la garantía descrita por General Formulations solo entra en vigor si se utilizan los productos AutoMark™ garantizados. La serie de laminados AutoMark™ esta adecuada para esta aplicación en específico (los vinilos poliméricos de 2.4 mil son ideales para curvas simples) Recomendamos completar la lista de verificación de la aplicación en nuestro sitio web para garantizar una instalación exitosa. También hay videos disponibles en YouTube que describen técnicas específicas. |