

FICHA TÉCNICA

VSC-TC/8PE SERIGRAFIA Y OFFSET

VINILO ESTÁTICO TRANSPARENTE DE 7.0 MIL
COMPLETA REMOCION (PRODUCTO NO ADHESIVO)

Una película altamente plastificada de vinilo estático transparente de 7,0 mil (175 micras) sobre un liner de polietileno 8 PT de doble vista que promueve una óptima claridad de la película y al mismo tiempo proporciona excelentes características de planicidad. Este vinilo estático transparente con tratamiento es ideal para aplicación temporal sobre vidrio. El producto se adherirá a la mayoría de las superficies limpias y lisas. La película acepta una amplia variedad de tintas serigráficas a base de solvente y curables con UV, y tiene un tratamiento químico para usarse con tintas flexográficas, para offset y tipográficas, pero debe probarse antes de su uso. Diseñado para calcomanías en ventanas, marcas temporales de productos, exhibidores en el punto de venta y como folio protector. La construcción mejorada conlleva una mayor vida de almacenamiento (de hasta seis meses) y es menos propenso a bloquearse que los productos comúnmente encontrados en el mercado.

NOMBRE DEL PRODUCTO		VSC-TC/8PE
PELICULA		
Tipo de película	Vinilo Transparente Brillante	
Grosor de la película (mils/ μ m)	7.0 mil / 180 μ m (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	220	
Brillo (60 °)	\geq 90	
Opacidad (%)	No Aplica	
ADHESIVO		
Tipo de adhesivo	No Aplica	
Color del adhesivo	No Aplica	
Grosor del adhesivo (mils / μ m)	No Aplica	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	No Aplica	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	No Aplica	
LINER		
Peso del Liner (#/gsm)	120 / 200 (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Kraft Blanco 2 lados recubierto con PE	
Grosor del Liner (mils/ μ m)	8 mil / 200 μ m	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	15-30	
GUIA DE DESEMPEÑO		
Temperatura de aplicación	\geq +40° F (4.4° C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 200 ° F (-40° C a 93.3° C)	
Vida útil en el anaquel	6 meses*	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Hasta por 3 meses	
Remoción a largo plazo.	Hasta por 3 meses	

*Temperatura superior a los 75° F (23.8° C) y mas de 50% de humedad incrementa la velocidad de migración del plastificante. Estos factores pueden afectar la impresión y adhesión de la tinta.

VSC-TC/8PE | ENE 2024