

FICHA TÉCNICA

GF 202

VINILO BLANCO MATE - 3.4 MIL (85 MICRAS) ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE DE BAJA ADHERENCIA

El GF 202 es un vinilo calandrado blanco mate polimérico de 3.4 mil (85 micras), recubierto con un adhesivo removible de acrílico transparente de baja adherencia, laminado en un liner plano de 90 # (libras)/ 135 gsm. Este vinilo está diseñado para aceptar una variedad de tintas a base de solvente, eco-solventes y látex y curables con UV. El GF 202 es una película para calcomanías removibles, diseñada para una fácil aplicación de señalización temporal interior o exterior, calcomanías, placas de identificación, y exhibidores para puntos de venta. El liner de 90 # ofrece un excelente diseño plano del producto en una variedad de condiciones ambientales junto con la facilidad de aplicación de gráficos de gran formato.

NOMBRE DEL PRODUCTO	202
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Polimérico Blanco
Grosor de la película (mils/μm)	3.4 / 86 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	120
Brillo (60 °)	≤20
Opacidad (%)	93
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	MD ≥ 3000 / CD ≥ 2600
Alargamiento (%)	MD ≥ 90 / CD ≥ 150
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 0.50 mm / CD ≤ 0.50 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Emulsión Acrílica
Grosor del adhesivo (mils/μm)	0.8-1.0 / 20-25
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min.	0.09-0.3 / 0.4-1.3
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.	0.09-0.5 / 0.4-2.2
Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	0.2-0.5 / 0.9-2.2
Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.	0.2-0.5 / 0.9-2.2
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco sellado 2 caras con polietileno
Grosor del Liner (mils/μm)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	80-130
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	≥ +40° F (4.4° C) ❄️ clima frío solo para aplicaciones en vidrio
Temperatura de servicio	≥ +40° F / +10° F (4 °C / -12°C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	5 años
Removilidad	1 año

GF 202 | NOVIEMBRE 2025

FICHA TÉCNICA

**GF 202 - VINILO BLANCO MATE DE 3.4 MIL (85 MICRAS)
ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE DE BAJA ADHERENCIA**

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
APLICACIÓN ○ APLICACIÓN HÚMEDA ● APLICACIÓN EN SECO ○ LAMINADO ○ MONTAJE ● SUAJADO ○ ESTAMPADO CALIENTE ○ THERMAL DIE ● CORTE EN CAMA PLANA	● TIENDAS DE MENUDEO ○ PARED ○ ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS ● VENTANA ○ PISO ○ TRANSLUCIDO ○ FLOTILLAS ● SENALIZACION EN GENERAL ● INTERIOR (CORTO PLAZO) ● EXTERIOR (LARGO PLAZO) ❄ EXTERIOR (TEMPERATURAS BAJAS) Este producto ha sido probado únicamente para aplicaciones en vidrio a estas bajas temperaturas. Se recomienda laminar cualquier vinilo menor a 6 milésimas de pulgada de espesor para facilitar la aplicación. Para obtener mejores resultados, aplique el vinilo en seco a estas bajas temperaturas.	● SOLVENTE ● ECO-SOLVENT ● LATEX ● CURABLE CON UV ● SERIGRAFIA ● OFFSET (CURABLE CON UV) ○ OFFSET (CONVENCIONAL)
SUSTRATOS /SUPERFICIES ○ METAL PINTADO POR OEM (FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL) ○ ALUMINIO PINTADO ○ ACERO INOXIDABLE ● VIDRIO ○ BAJA TENSION SUPERFICIAL ● ACRILICO/PLEXIGLASS		

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué aplicaciones está diseñado el GF 202?	El GF 202 está diseñado para señalización temporal interior o exterior, calcomanías, placas de identificación, exhibidores en puntos de venta y señalización general. No está diseñado para superficies de acero inoxidable, latón o bronce, tratadas / recubiertas / selladas que se encuentran en las puertas de los elevadores.
¿Cuánto tiempo se puede aplicar GF 202 a una ventana?	El GF 202 tiene una capacidad para ser removido limpiamente, de 1 año. Si el vinilo se deja puesto por más tiempo, la superficie del vidrio no se afectará negativamente, pero puede ser más difícil de quitar, incluida la posibilidad de transferencia de adhesivo.