

FICHA TÉCNICA

GF 295 GRAPHITEX™ ULTRA

TELA DE POLIÉSTER BLANCO MATE DE 9.5 MIL
(237.5 MICRAS) ADHESIVO TRANSPARENTE
REPOSICIONABLE PARA PARED

El GF 295 GraphiTex™ Ultra es una tela de poliéster blanco mate de 9.5 mil (237.5 micras) para paredes con una textura de lona tejida (canvas) diseñada para uso a largo plazo en paneles de yeso liso pintados. La tela autoadherible, sin PVC, GF 295, se puede reposicionar para simplificar la instalación y se puede desprender hasta por 1 año. El material grueso y pesado es ideal para ocultar defectos menores en las paredes y su construcción proporciona una excelente opacidad. Con clasificación contra fuego E84 Clase A y durabilidad tipo II, el GF 295 es una opción ideal para áreas de alto tráfico para cubrir paredes residenciales y comerciales. El liner de fuerte liberación de 90# (libras)/135gsm proporciona una excelente estabilidad para el procesamiento con tintas digitales a base de solventes, látex y curables con UV.

NOMBRE DEL PRODUCTO	295
PELICULA	
Tipo de película	Tela de Poliéster Blanco
Grosor de la película (mils/µm)	9.5 / 237.5 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	245
Brillo (60 °)	<20
Opacidad (%)	95
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	N/A
Alargamiento (%)	N/A
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD < 0.20 mm / CD < 0.10 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Emulsión Acrílica
Grosor del adhesivo (mils/µm)	1.2-1.4 / 30-36
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15	1.9 / 8.3
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24	2.5 / 11
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco sellado 2 caras con polietileno
Grosor del Liner (mils/µm)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	60-120
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	> +40° F (4.4° C)
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	N/A
Durabilidad Interior	*10 años
Capacidad de remoción	1 año
CERTIFICACIONES Y CLASIFICACIONES	
Flamabilidad	ASTM E84 Clase 1 o A (Método de prueba estándar de clasificación para las características de combustión de la superficie de los materiales de construcción)

*Durabilidad interior del material bajo condiciones normales

GF 295 | FEBRERO 2021

FICHA TÉCNICA

GF 295 - TELA DE POLIÉSTER BLANCO MATE DE 9.5 MIL (237.5 MICRAS)

ADHESIVO TRANSPARENTE REPOSICIONABLE PARA PARED

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<p>APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input type="radio"/> LAMINADO <input type="radio"/> MONTAJE <input checked="" type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> THERMAL DIE <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input checked="" type="radio"/> PARED <input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input type="radio"/> VENTANA <input type="radio"/> PISO <input type="radio"/> TRANSLUCIDO <input type="radio"/> FLOTILLAS <input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL <input checked="" type="radio"/> INTERIOR <input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (CORTA PLAZO) <input type="radio"/> EXTERIOR (LARGO PLAZO) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> SOLVENTE <input checked="" type="radio"/> ECO-SOLVENT <input checked="" type="radio"/> LATEX <input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV <input checked="" type="radio"/> SERIGRAFIA <input checked="" type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)
<p>SUSTRATOS /SUPERFICIES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> YESO LISO PINTADO 		

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo usar el GF 295 en otras superficies?	El GF 295 está diseñado para murales, calcomanías y gráficos para la mayoría de los tipos de paredes interiores lisas pintadas. Esto incluye la mayoría de los acabados de pintura mate, semibrillante y brillante. La superficie debe estar lisa y limpia antes de la aplicación. Si se aplica sobre pintura nueva, consulte al fabricante de la pintura para conocer las condiciones de secado adecuadas antes de la instalación del GF 295.
¿Cómo limpio mi vinilo GF 295 GraphiTex™ Ultra para pared?	GF 295 es una tela duradera de Tipo II y se le puede lavar y tallar antes de ser impresa, pero entendemos que se imprimirá con tintas de látex, solventes o UV y habrá diferentes grados de durabilidad de la tinta. Recomendamos limpiar suavemente con un paño no abrasivo, agua tibia y detergentes suaves para evitar dañar la imagen impresa, y probar cualquier limpiador en un área pequeña de la impresión. Para una mayor durabilidad, se pueden utilizar laminados líquidos como el Escudo protector transparente para pared Marabu.
Al realizar paneles para trabajos más grandes, ¿puedo utilizar superposiciones o uniones de los bordes con este producto?	La unión de los bordes es el método recomendado para el GF 295 GraphiTex™ Ultra. Los métodos de instalación varían según el instalador y el proyecto, pero el grosor y la rigidez del GF 295 facilitan la alineación de los paneles y la tela de poliéster es dimensionalmente estable, por lo que no tiene que preocuparse por encogimiento o huecos después de la instalación.