

FICHA TÉCNICA

GF 232 WINDOWMARK™

VINILO BLANCO MATE MICROPERFORADO 6.0 MIL (150 MICRAS) (50/50) ADHESIVO TRANSPARENTE REMOVIBLE

El GF 232 es una película de vinilo microperforado de alto rendimiento, de 6.0 mil (150 micras) con un lado blanco para impresión y un lado negro recubierto con un adhesivo transparente, acrílico solvente, removible / reposicionable de baja adherencia, diseñado para montaje de gráficos en ventanas exteriores de visión unilateral. El vinilo aceptará una variedad de tintas para impresión digital de gran formato, incluyendo, base solvente, eco-solventes y látex y también UV. La construcción dual del liner estable plano, microperforado ofrece una buena estabilidad dimensional en una variedad de condiciones ambientales. El adhesivo está diseñado para desprenderse limpiamente del vidrio con poco o ningún residuo de adhesivo hasta un año

NOMBRE DEL PRODUCTO	232
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Monomérico Blanco/Negro
Grosor de la película (mils/μm)	6.0 / 152 (+/- 10%) antes del realzado
Peso de la película (gsm)	100
Brillo (60 °)	N/A
Opacidad (%)	N/A
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	N/A
Alargamiento (%)	N/A
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 0.30 mm / CD ≤ 0.30 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Acrílico Solvente
Grosor del adhesivo (mils/μm)	0.8-1.0 / 20-25
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15	0.9 / 3.9
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24	1.6 / 7.0
Fuerza para retirar del vidrio (lbs/in) / (N/25mm) 15 min.	1.8 / 7.9
Fuerza para retirar del vidrio (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.	1.8 / 7.9
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	95 / 160
Tipo de Liner	Capa Dual (Microperforada/Solida) Liner blanco sellado 2 caras con polietileno
Grosor del Liner (mils/μm)	9.2 / 235
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	50-75
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	> +40° F (4.4° C)
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	3 años
Capacidad de remoción	1 año

FICHA TÉCNICA

**GF 232 - VINILO BLANCO MATE MICROPERFORADO
 6.0 MIL (150 MICRAS)
 ADHESIVO TRANSPARENTE REMOVIBLE**

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
APLICACIÓN <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input type="radio"/> LAMINADO <input type="radio"/> MONTAJE <input checked="" type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> THERMAL DIE <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input type="radio"/> PARED <input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input checked="" type="radio"/> VENTANA <input type="radio"/> PISO <input type="radio"/> TRANSLUCIDO <input type="radio"/> FLOTILLAS <input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL <input checked="" type="radio"/> INTERIOR <input checked="" type="radio"/> EXTERIOR 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> SOLVENTE <input checked="" type="radio"/> ECO-SOLVENT <input checked="" type="radio"/> LATEX <input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV <input checked="" type="radio"/> SERIGRAFIA <input checked="" type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)
SUSTRATOS /SUPERFICIES <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> VIDRIO <input checked="" type="radio"/> ACRILICO 		

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué aplicaciones sirve el GF232?	El GF 232 funciona muy bien con superficies transparentes, planas y lisas. Es una gran solución para aplicaciones temporales en escaparates y aplicaciones a mediano plazo que requieren capacidad de adhesión y visión a través de las ventanas.
¿Qué pasa si dejo el GF 232 más allá de su tiempo de desprendimiento óptimo?	El GF 232 siempre se podrá desprender, pero es posible que tenga algún porcentaje de transferencia del adhesivo cuando se deja después del plazo de desprendimiento limpio de 1 año.
¿Es bueno el GF 232 para las ventanas en los vehículos?	Si. GF 232 tiene un patrón de perforación 50/50 (50%) que le da al operador una visión óptima desde el interior del vehículo.