

FICHA TÉCNICA

RV8-OPACO SERIGRAFIA Y OFFSET

VINILO RIGIDO BLANCO OPACO DE 8.0 MIL
PRODUCTO SIN ADHESIVO

Un vinilo rígido blanco mate de 8.0 mil (200 micras) para impresión, diseñado para producir calcomanías de doble vista para ventanas. Este producto ofrece un alto nivel de dinas para facilitar el anclaje de tintas, una opacidad excelente, junto con alta resistencia al rasgado. Diseñado para calcomanías de doble vista para ventanas que requirieren una opacidad excelente de los gráficos del reverso, para calcomanías ya sea permanentes o removibles. Usar con el GF 113, 114 y 116 para producir calcomanías de dos vistas para ventanas. Este producto ofrece una excelente adherencia de las tintas serigráficas a base de solventes, a las tintas serigráficas y para offset curables con UV diseñadas para anuncios. Sin embargo, la capacidad de impresión y adhesión de su tinta específica debe ser probada y aprobada antes de la producción. Disponible en hojas o rollos maestros de 54 pulgadas de ancho. Rollo maestro.

NOMBRE DEL PRODUCTO		RV8-OPAQUE
PELICULA		
Tipo de película	Vinilo Blanco Mate	
Grosor de la película (mils/μm)	8.0 mil / 203 μm (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)`	280	
Brillo (60 °)	≥ 20	
Opacidad (%)	≥ 99	
ADHESIVO		
Tipo de adhesivo	No aplica	
Color del adhesivo	No aplica	
Grosor del adhesivo (mils / μm)	No aplica	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	No aplica	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	No aplica	
LINER		
Peso del Liner (#/gsm)	No aplica	
Tipo de Liner	No aplica	
Grosor del Liner (mils/μm)	No aplica	
Fuerza de Liberación @ 300” / min (g/2”)	No aplica	
GUIA DE DESEMPEÑO		
Temperatura de aplicación	No aplica	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Limitada, Probar completamente para uso exterior prolongado	

RV8-OPAKE | ENE 2024